



230002349382



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS.L1401

检 验 报 告

样品名称: 时空石韵 (FTG) (岩板)

型号规格: 1200mm×2700mm×9mm

委托单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

生产单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2025年04月17日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture

(检验专用章)



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心
检验报告

样品名称 型号、规格 商标、等级	时空石韵（FTG）（岩板） 1200mm×2700mm×9mm M	生产日期 或批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市南海区西樵镇轻纺城工业园	样品数量/ 来样方式	3片/送样
生产单位 （委托方提供）	蒙娜丽莎集团股份有限公司	接样日期	2025年03月21日
生产单位地址 （委托方提供）	佛山市南海区西樵镇轻纺城工业园	接样人	邓款端
样品特征 及状态	块状（有釉）	检验日期	2025年03月22日至 2025年04月17日
检验依据	GB/T 39156-2020 《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》；JC/T 908-2013 《人造石》		
判定依据	GB/T 39156-2020 《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》		
检 验 结 论	经检验，第14~21项不作判定，其余项目符合GB/T 39156-2020标准的要求，本次委托检验合格。  复印报告未重盖红色“检验专用章”无效		
备 注	-----		

批准：吴清良 审核：段道峰 主检：陈海静

检测地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
电话：0757-88735168/0757-88735142 邮箱：nccs0757@163.com



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检验报告

共 5 页, 第 3 页

序号	检验项目	单位 符 号	标 准 要 求		检验结果	判定
1	尺寸	mm	长度	±2.0	-0.4~-0.2	合格
			宽度	±2.0	-0.5~-0.2	
			厚度	±0.5	-0.1~+0.1	
			对边长度差	≤2.0	0.3	
			对角线长度差	≤2.0	0.4	
			直角度	≤0.5	0.4	
2	表面平整度	%	中心弯曲度 (厚度≥7.5mm)	±0.15	-0.01~+0.01	合格
		mm		最大值≤3.5	0.4	
		%	边弯曲度 (厚度≥7.5mm)	±0.15	-0.03~+0.03	
		mm		最大值≤2.0	0.4	
3	表面质量	-----	主要区域无明显缺陷		符 合	合格
4	吸水率	%	平均值≤0.5 单个值≤0.6		0.04 0.03~0.05	合格
5	破坏强度	N	当厚度≥7.5mm时,平均值≥1500		2691	合格
6	断裂模数	MPa	平均值≥35 单个值≥32		54 53~56	合格
7	抗热震性	-----	经抗热震性试验应无裂纹或剥落		符 合	合格
8	抗釉裂性	-----	经抗釉裂性试验后,釉面应无釉裂或剥落		符 合	合格
9	抗冻性	-----	经试验后应无裂纹或剥落		符 合	合格
10	静摩擦系数	-----	干法≥0.50		0.64~0.66	合格
11	耐污染性	-----	经试验后, 应不低于3级		5级	合格
12	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	-----	经试验后不低于GB级		GA级	合格
13	耐低浓度酸和碱	-----	经试验后不低于GLB级		GLA级	合格

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检验报告

共 5 页, 第 4 页

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果		判定
14	耐高浓度酸和碱	-----	经检验后分级	GHA级		-----
15	耐磨性	-----	经试验后报告耐磨转数和等级	6000转	4级	-----
16	线性热膨胀系数	℃ ⁻¹	经试验后报告陶瓷线性热膨胀系数	5.9×10 ⁻⁶		-----
17	湿膨胀	%	经试验后报告瓷砖湿膨胀	<0.01		-----
18	抗冲击恢复系数	-----	经试验后报告陶瓷砖的抗冲击恢复系数	0.84		-----
19	铅溶出量	mg/L	经试验后报告有釉陶瓷砖釉面铅溶出量	<0.5		-----
		mg/dm ²		<0.02		
20	镉溶出量	mg/L	经试验后报告有釉陶瓷砖釉面镉溶出量	<0.05		-----
		mg/dm ²		<0.002		
21	莫氏硬度	-----	-----	7		-----
22	内照射指数I _{Ra}	-----	A类装饰装修材料：I _{Ra} ≤1.0	0.5		A类
			B类装饰装修材料：I _{Ra} ≤1.3			
	外照射指数I _r	-----	A类装饰装修材料：I _r ≤1.3	1.0		
			B类装饰装修材料：I _r ≤1.9			
			C类装饰装修材料：I _r ≤2.8			

(以下无正文)



声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查