

报告编号: G25-WT0773

共 5 页, 第 1 页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

样品名称: 罗马大石代 (FMB-PM) (陶瓷板)

型号规格: 900mm×2700mm×9mm

委托单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

生产单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2025年03月13日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture

(检验专用章)



扫码辨真伪

报告编号: G25-WT0773

佛山市质量计量监督检测中心
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心
检验报告

共 5 页, 第 2 页

样品名称 型号、规格 商标、等级	罗马大石代 (FMB-PM) (陶瓷板) 900mm×2700mm×9mm M	生产日期 或批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市南海区西樵镇轻纺城工业园	样品数量/ 来样方式	3片/送样
生产单位 (委托方提供)	蒙娜丽莎集团股份有限公司	接样日期	2025年01月20日
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市南海区西樵镇轻纺城工业园	接样人	邓款嫦
样品特征 及状态	块状 (有釉)	检验日期	2025年01月21日至 2025年03月13日
检验依据	GB/T 39156-2020 《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》; JC/T 908-2013 《人造石》		
判定依据	GB/T 39156-2020 《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》		
检 验 结 论	经检验, 第14~22项不作判定, 其余项目符合GB/T 39156-2020标准的要求, 本次委托检验合格。 		
备 注	-----		

批准: 吴清良 吴清良 审核: 徐蓝峰 主检: 霍志红

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
电话: 0757-88735168/0757-88735142 邮箱: nccs0757@163.com



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检验报告

共 5 页, 第 3 页

序号	检验项目	单位 符 号	标 准 要 求		检验结果	判定
1	尺寸	mm	长度	± 2.0	-0.1~+0.2	合格
			宽度	± 2.0	-0.2~+0.1	
			厚度	± 0.5	-0.1~0	
			对边长度差	≤ 2.0	0.5	
			对角线长度差	≤ 2.0	0.3	
			直角度	≤ 0.5	0.3	
2	表面平整度	%	中心弯曲度 (厚度 $\geq 7.5\text{mm}$)	± 0.15	-0.01~+0.01	合格
		mm		最大值 ≤ 3.5	0.4	
		%	边弯曲度 (厚度 $\geq 7.5\text{mm}$)	± 0.15	-0.04~+0.01	
		mm		最大值 ≤ 2.0	0.4	
3	表面质量	-----	主要区域无明显缺陷		符 合	合格
4	吸水率	%	平均值 ≤ 0.5 单个值 ≤ 0.6		0.02 0.02~0.03	合格
5	破坏强度	N	当厚度 $\geq 7.5\text{mm}$ 时,平均值 ≥ 1500		2406	合格
6	断裂模数	MPa	平均值 ≥ 35 单个值 ≥ 32		45 43~46	合格
7	抗热震性	-----	经抗热震性试验应无裂纹或剥落		符 合	合格
8	抗釉裂性	-----	经抗釉裂性试验后,釉面应无釉裂或剥落		符 合	合格
9	抗冻性	-----	经试验后应无裂纹或剥落		符 合	合格
10	静摩擦系数	-----	干法 ≥ 0.50		0.75~0.77	合格
11	耐污染性	-----	经试验后, 应不低于3级		5级	合格
12	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	-----	经试验后不低于GB级		GA级	合格
13	耐低浓度酸和碱	-----	经试验后不低于GLB级		GLA级	合格

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检验报告

共 5 页, 第 4 页

共 5 页，第 4 页

序号	检验项目	单位 符 号	标 准 要 求	检验结果		判定
14	耐高浓度酸和碱	-----	经检验后分级	GHA级		-----
15	耐磨性	-----	经试验后报告耐磨转数和等级	1500转	3级	-----
16	线性热膨胀系数	℃ ⁻¹	经试验后报告陶瓷线性热膨胀系数	5.9×10 ⁻⁶		-----
17	湿膨胀	%	经试验后报告瓷砖湿膨胀	<0.01		-----
18	抗冲击恢复系数	-----	经试验后报告陶瓷砖的抗冲击恢复系数	0.83		-----
19	铅溶出量	mg/L	经试验后报告有釉陶瓷砖釉面铅溶出量	<0.5		-----
		mg/dm ²		<0.02		
20	镉溶出量	mg/L	经试验后报告有釉陶瓷砖釉面镉溶出量	<0.05		-----
		mg/dm ²		<0.002		
21	光泽度	-----	经试验后报告检验结果	92~94		-----
22	莫氏硬度	-----	-----	6		-----
23	内照射指数I _{Ra}	-----	A类装饰装修材料：I _{Ra} ≤1.0	0.5		A类
			B类装饰装修材料：I _{Ra} ≤1.3			
	外照射指数I _r	-----	A类装饰装修材料：I _r ≤1.3	0.9		
			B类装饰装修材料：I _r ≤1.9			
			C类装饰装修材料：I _r ≤2.8			

(以下无正文)

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查