



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0106

检 测 报 告

编号: CY24A11040

受检单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

样品名称: 薄板陶瓷砖(CBP-M)

规格型号: 900mm×1800mm×5.5mm

检测类别: 抽样检测 (型式检验)

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心




中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检 测 报 告

编号: CY24A11040

第 1 页 共 3 页

样品名称	薄板陶瓷砖(CBP-M)	检测类别	抽样检测 (型式检验)
受检单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	商 标	蒙娜丽莎
生产单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	规格型号	900mm×1800mm×5.5mm
联系地址	广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区	联系电话	/
抽样单位	中国国检测试控股集团陕西有限公司	样品等级	优等品
抽样地点	仓库	生产日期 /批号	2024 年 11 月 11 日
抽样基数	3000 箱	抽样日期	2024 年 12 月 10 日
抽样数量	21 块	抽 样 人	马转娥、毛鲜变
抽样方式	随机抽样	封 样 人	马转娥、毛鲜变
封样状态	完好	到样日期	2024 年 12 月 26 日
样品状态	满足检测要求	检测日期	2024 年 12 月 31 日~ 2025 年 02 月 20 日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页		
判定依据	GB/T 23266-2009《陶瓷板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、HJ 297-2021《环境标志产品技术要求 陶瓷砖 (板)》、参照 JC/T 908-2013《人造石》		
检测项目	见第 2~3 页		
检测结论	经检测, 抽检产品所检项目的检测结果符合 GB/T 23266-2009 标准、GB 6566-2010 标准中 A 类、HJ 297-2021 标准的技术要求。检测结果见第 2~3 页。 签发日期: 2025 年 02 月 20 日 (检测专用章) 检测专用章 (1) 6198010125711		
附注:	1、检测地点: 陕西省西咸新区沣东新城沣东大道 2751 号。 2、N/A 表示该样品不适用条款。 3、该样品不属于人造石。客户指定参照 JC/T 908-2013 标准进行莫氏硬度项目检测。检测数据仅供参考。 4、样品描述: 名义尺寸: 900mm×1800mm×5.5mm、工作尺寸: 900mm×1800mm×5.5mm、瓷质、墙地两用、有釉、抛光。 5、序号第 1~22 号项目为型式检验项目。		

批 准:  审 核:  编 制: 

检测机构地址: 陕西省西咸新区沣东新城沣东大道 2751 号 电话: 029-68225880 邮编: 710116

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检 测 报 告

编号: CY24A11040

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	长度(mm)		±1.0	+0.9	符合	GB/T 23266-2009 之 6.3.1
2	宽度(mm)		±1.0	+0.3 ~ +0.4	符合	
3	对边长度差(mm)		≤1.0	0.2	符合	GB/T 23266-2009 之 6.3.3
4	对角线长度差(mm)		≤1.5	0.1	符合	
5	平均厚度(mm)		≤6	5.6	符合	GB/T 23266-2009 之 6.3.2
6	厚度偏差(mm)		±0.3	+0.1	符合	
7	表面质量		至少 95% 主要区域距 1.0m 观察, 无明显缺陷	无明显缺陷	符合	GB/T 23266-2009 之 6.2
8	吸水率(%)	瓷质	平均值: $E \leq 0.5$ 单个值: $E \leq 0.6$	平均值: 0.08 单值: 0.06 ~ 0.09	符合	GB/T 3810.3-2016
		炻质	平均值: $0.5 < E \leq 10.0$ 单个值: $E \leq 11.0$			
		陶质	平均值: $E > 10.0$ 单个值: $E > 9.0$			
9	破坏强度(N)	瓷质	厚度 $\geq 4.0\text{mm}$, ≥ 800 厚度 $< 4.0\text{mm}$, ≥ 400	平均值: 851	符合	
		炻质	≥ 750			
		陶质	厚度 $\geq 4.0\text{mm}$, ≥ 600 厚度 $< 4.0\text{mm}$, ≥ 400			
10	断裂模数 (MPa)	瓷质	平均值: ≥ 45 单个值: ≥ 40	平均值: 45 最小值: 42	符合	GB/T 3810.4-2016
		炻质	平均值: ≥ 40 单个值: ≥ 35			
		陶质	厚度 $\geq 4.0\text{mm}$, 平均值: ≥ 40 单个值: ≥ 35 厚度 $< 4.0\text{mm}$, 平均值: ≥ 30 单个值: ≥ 25			
11	耐磨性	无釉(mm ³)	单个值: ≤ 150	N/A	N/A	GB/T 3810.6-2016
		有釉	≥ 3 级 (750 转)	3 级 (1500 转)	符合	GB/T 3810.7-2016
12	抗热震性		应无裂纹或剥落	无裂纹和剥落	符合	GB/T 3810.9-2016
13	抗釉裂性		应无裂纹或剥落	无裂纹和剥落	符合	GB/T 3810.11-2016

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检 测 报 告

编号: CY24A11040

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
14	抗冻性		应无裂纹或剥落	无裂纹和剥落	符合	GB/T 3810.12-2016
15	摩擦系数		报告试验方法和结果	干法平均值: 0.60		GB/T 4100-2015 附录 M
16	光泽度		单个值: ≥ 55	最小值: 97	符合	GB/T 13891-2008
17	耐污染性	有釉	不低于 3 级	5 级	符合	GB/T 3810.14-2016
		无釉	报告等级	N/A		
18	耐化学腐蚀性(级)	家庭化学试剂和游泳池盐类	有釉: 不低于 GB 无釉: 不低于 UB	GA	符合	GB/T 3810.13-2016
		低浓度酸和碱	报告等级	GLA		
		高浓度酸和碱	报告等级	GHA		
19	铅镉溶出量 (mg/dm ²) ¹⁾		报告数值	铅溶出量: <0.003 镉溶出量: <0.001		GB/T 3810.15-2016
20	弹性限度(mm)		单个值: ≥ 12	13	符合	GB/T 23266-2009 之 6.16
21	防滑坡度(°)		≥ 12	13.6	符合	GB/T 23266-2009 之 6.17
22	放射性核素限量		A 类: $I_{Ra} \leq 1.0, I_{\gamma} \leq 1.3$ B 类: $I_{Ra} \leq 1.3, I_{\gamma} \leq 1.9$ C 类: $I_{\gamma} \leq 2.8$	$I_{Ra}=0.8$ $I_{\gamma}=1.0$	A 类	GB 6566-2010
23	可溶性铅含量 ²⁾		$\leq 15\text{mg/kg}$	$<0.3\text{mg/kg}$	符合	HJ 781-2016
24	可溶性镉含量 ²⁾		$\leq 2\text{mg/kg}$	$<0.1\text{mg/kg}$	符合	HJ/T 299-2007
25	莫氏硬度		石英石 ≥ 5 级 岗石 ≥ 3 级	6 级		参照 JC/T 908-2013 附录 A
(此处空白)						
备注: 1) 铅溶出量检出限: 0.003mg/dm ² 、镉溶出量检出限: 0.001mg/dm ² 。 2) 可溶性铅含量检出限: 0.3mg/kg、可溶性镉含量检出限: 0.1mg/kg。						

说 明

Notice

1. 本报告无本实验室“检测专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2. 本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3. 本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本实验室提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5. 委托人对其提供的检验检测样品和委托信息的代表性与真实性负责。检验检测结果仅证明收到的样品所检测项目的符合性情况。

The test samples and commission information are provided and responsible by the applicant. Test results prove the items conformity of the samples only.

6. 本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本实验室联系方式：

地 址：陕西省西咸新区沣东新城沣东大道2751号

业务联系：4006030606（029）68225880

报告查询：（029）68225839 / ctcreportinquiry@126.com

邮 编：710116

网 址：www.ceramictest.com